



## 高含蜡 易铸造树脂-ECR001

- 含蜡铸造树脂，可低温入炉，随蜡件一起铸造。燃烧的很干净，无灰无残渣，捕捉清晰精确的细节，同时也具有非常光滑的表面。厚实件、阴字款也可完美呈现。
- 高分辨率、强度和精度  
捕捉复杂的细节，不用担心热膨胀，也能创造出具有挑战性且独特的模型。
- 光滑的表面质量  
在铸造之前，机器打印出来的模型有着光滑的表面，仅需最小限度的润色即可达到完美效果。

粘性	抗拉强度	断裂伸长率	抗弯强度	弯曲模量	弯曲应变	Izod冲击	密度	硬度(Shore D)	燃烧温度
260Mpa*s	8.8Mpa	2.35%	13.3Mpa	23.1Mpa	3.9%	570J/m <sup>2</sup>	1.13g/cm <sup>3</sup>	60 Shore	150°C



托特斯科技  
总公司官网



托特斯阿里国际站



3D PLUS 官网